

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Lepené lamelové dřevo

KATEGORIE VÝROBKŮ: spárovky (masivní desky)

DRUH DŘEVINY: dub letní, dub zimní (*Quercus robur* – *Quercus petraea*)

ODSTÍN: přírodní barva dubu

VLHKOST: 8 (±2) % pro třídu použití 1 – pro interiéry (UNI EN 322:1994)

POVRCHOVÉ OPRACOVÁNÍ: hrubost 100 zrn/cm²

LEPIDLA: vinylového typu D3 (UNI EN 205:2016)

EMISE FORMALDEHYDU: třída E1 (UNI EN ISO 12460-3:2015)

POPIS

Jedná se o velmi pevné desky, které dokonale drží svůj tvar a jsou využívány v nábytkářském průmyslu na výrobky vysoké jakosti. K dispozici jsou následující typy: průběžná spárovka, napojovaná spárovka.

Průběžná spárovka

Masivní deska z průběžných lamel je vyrobena z podélně nenastavených lamel z dubového masivu. Tloušťka: od 20 do 40 mm. Šířka: 200–650–1100 mm a další rozměry na vyžádání. Délka: od 1100 do 2450 mm. Šířka lamel: od 40 do 120 mm.

Jakost:

- A: prakticky bez vad. Přípustná očka.
- B: přípustný pruh dřevní běli a zdravé suky max. 2 cm.
- Rustik: přípustné suky a vady zbarvení. Přípustná dřevní běl.

Napojovaná spárovka

Masivní deska z napojovaných lamel je vyrobena napojováním různých kousků dřeva, kde je lehce vidět jejich spoj slepením. Tloušťka: 18 až 40 mm. Šířka: 610–1220 mm a další rozměry na vyžádání. Délka: až do 5300 mm. Šířka lamel: od 40 do 70 mm.

Jakost:

- A: prakticky bez vad. Přípustná očka.
- B: přípustný pruh dřevní běli a zdravé suky max. 2 cm
- Rustik: přípustné suky a vady zbarvení. Přípustná dřevní běl.

ECO masiv s.r.o.

Vřehlického 479/51

150 00 Praha 5 - Košíře

IČO: 074 32 151, DIČ: CZ07432151