

PLYTY MDF - WYMAGANIA TECHNICZNE
MDF Board - Technical Requirements MDF Platten - Technische Anforderungen

Rodzaj płyty Board type Plattentype	Grubość netto Thickness netto Dicke netto	Gęstość Density Rohdichte	Rozrywanie Tensile strength Querzug	Zginanie Bending strength Biegefestigkeit	Moduł sprężystości przy zginaniu Modulus of elasticity by bending strength Biege- Elastizitätsmodul	Przyczepność Surface soundness Abheblestigkeit	Spęcznienie po 24 h Swelling after 24h. Dickenquellung 24 h	Zawartość formaldehydu Formaldehyde content Formaldehydgehalt E-1/E-LE	Wilgotność płyty Board moisture Plattenfeuchte	Zawartość piasku Sand content Sandgehalt	Tolerancje wymiarowe Dimension tolerance Grenzma ße			Tolerancja prostokątności Squareness tolerance Kantengeradheits- toleranz	Prostoliniowość Straightness tolerance Rechtwinkligkeits- toleranz	
											Długość Longness Länge	Szerokość Widthness, Breite	Grubość Thickness Dicke			
MDF STANDARD	>4-6	720 (±20)	0,65	23,0	2700	1,0	30	8,0/5,0	4 - 9	0,05	±2 max 5mm	±0,2mm	2 mm/m	1,5 mm/m		
	>6-9		0,60	22,0	2500		17									
	>9-12		0,55	20,0	2200		15		4-11							
	>12-19			18,0	2100		12									
	>19-30		0,50	17,0	1900		10									
	>30-45			15,0	1700		8									
	>45						6					±0,3mm				