

ROZMERY

rozmery	hrúbka	4 mm · hmax - hmin ≤ 0,50 mm
	dĺžka	2800 mm
	šírka	1230 mm

POVRCH

Reakcia na oheň	EN 13501-1	C-s2,d0
PU príľnavosť / Cross cut [0-5]	EN ISO 2409	0
Odolnosť proti poškrabaniu - hodnota	EN 438-2	5.5 N
Odolnosť proti poškrabaniu - trieda		4
Odolnosť proti mikro-škrabancom, procedúra A	EN 16094	A2
Odolnosť proti oderu	EN 15468	4000 cyklov
Chemická odolnosť sk.1+2	EN 438-2	stupeň 5
Chemická odolnosť sk.3		stupeň 5
Skúška nárazu veľkou guľou	EN 438-2	1800 mm
Hamberger test	Interne	40 N

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Rozmerová stabilita - dĺžka	ISO 23999	≤ 0,25 %
Rozmerová stabilita - šírka		≤ 0,25 %
Reziduálne vrúbkovanie	ISO 24343-1	0,00 mm
Tepelný odpor	EN 12667	0.008 (m ² ·K)/W
Vystavenie vlhkosti	Interne	Žiadne viditeľné zmeny alebo vady

ODOLNOSŤ VOČI STARNUTIU

Skúška zmeny teploty	Interne	OK
Odolnosť voči svetlu (stupnica modrej vlny 6)	EN 13329	≥ 4

EMISIE

ÚROVEŇ TUV PROFICERT	Interne	Premium
AgBB		✓
A+		✓
Belgické nariadenie VOC		✓
MII Fínska klasifikácia		✓
Rakúska Eco značka uz 56		✓