

Preglejky

surové

s hladkou fóliou

s protišmykovou
fóliou

PREGLEJKY SUROVÉ



Breza multiplex

Na všeobecné použitie v stavebníctve, nábytkovom a dopravnom priemysle. Multiplex zo severskej brezy.

Technické informácie:

Povrch	Pozdĺžna / priečne brúsená dyha, uzavretý povrch, kvalita podľa EN 635-2
Lepenie	EN 314-2 / tr. 1 (PT) EN 314-2 / tr. 3 (PV)
Hustota	640–700 kg/m ³
Rozmerová tolerancia	EN 315
Emisia Formaldehydu	E1
Trieda použitia	EN 636-2

Stavebné a obalové surové preglejky

Preglejka borovicová C+/C a C/C na všeobecné využitie v stavebníctve a obalovom priemysle.

Technické informácie:

C+/C	Vyrábané z tropických plantážových borovic
C/C	Vyrábané z tuzemských borovic

Buk Multiplex/Multifine

Preglejka celobuková s multiplex / multifine konštrukciou jadra na výrobu stavebno-stolárskych prvkov s estetickými požiadavkami - schodisko, parapet, obklady stien, pracovné stoly a nábytok. Vyrábané z európskeho buka.

Technické informácie:

Povrch	Obojstranne brúsený, uzavretý povrch, kvalita podľa EN 635
Lepenie	EN 314-2 / tr. 1 (PT)
Hustota	780–820 kg/m ³
Rozmerová tolerancia	EN 315
Emisia Formaldehydu	E1

Eukalyptus Multiplex

Obojstranne brúsená krycia dyha v kvalitách BB a CP. Lepená vodoodolným fenolickým lepidlom v konštrukcii jadra multiplex z dýh eukalyptu. Na všeobecné použitie v stavebníctve, obalovom priemysle a pri výrobe nábytku.

Technické informácie:

Povrch	Obojstranne brúsená, uzavretý povrch, kvalita podľa EN 635
Lepenie	EN 314-2 / tr. 3 (PV)
Hustota	550–600 kg/m ³
Rozmerová tolerancia	EN 315
Emisia Formaldehydu	E0 bez formaldehydu

TRIEDY LEPENIA PODĽA ČSN EN 314-2

Preglejky sa delia podľa požiadaviek normy ČSN EN 314-2 do troch tried lepenia:

Trieda 1 - suché prostredie

Doska určená do prostredia charakterizovaného vlhkosťou vzduchu 65 %, ktorá je prekročená len počas niekoľkých týždňov v roku. Lepená škára je väčšinou na báze močoviny.

Trieda 2 - vlhké prostredie (chránené vonkajšie prostredie)

Doska určená do prostredia charakterizovaného vlhkosťou materiálu zodpovedajúcou teplote 20 °C a relatívnou vlhkosťou vzduchu 85 %, ktorá je prekročená len počas niekoľkých týždňov v roku. Lepená škára je väčšinou fenol-močovinová.

Trieda 3 - vonkajšie prostredie

Materiál je vystavený pôsobeniu vyššej vlhkosti aká zodpovedá triede 2. Lepená škára je na báze fenolformaldehydovej živice.

TRIEDY POUŽITIA PREGLEJOK PODĽA ČSN 636

Preglejky sa delia podľa požiadaviek normy ČSN EN 314-2 do 3 tried lepenia:

Trieda 1

Použitie v suchom prostredí. Preglejky s interiérovým lepením. Biologická trvanlivosť triedy 1 podľa EN 335.

Trieda 2

Použitie vo vonkajšom chránenom prostredí. Preglejky s vlhko-odolným lepením a s biologickou trvanlivosťou triedy 2.

Trieda 3

Použitie vo vonkajšom nechránenom prostredí. Preglejky s vodoodolným lepením. Možné riziko napadnutia v triede, ohrozenie 3 podľa EN 335. Je potrebné zohľadniť vlastnosti dreveniny použitej na výrobu preglejok. Nevyhnutná je ochrana a náter povrchu, bokov dosiek, správna inštalácia a údržba.



PREGLEJKY S HLADKOU FÓLIOU

Breza Multiplex

Na všeobecné použitie predovšetkým v rámci betonáže. Brezový multiplex sa vyznačuje skvelými vlastnosťami v rámci najzaťaženejšieho debnenia s najvyššími požiadavkami na kvalitu povrchu betónu a počtu obrátok preglejok.

Technické informácie:

Povrch	Hladká fenolformaldehydická fólia s váhou 120 / 120 g/ m ² s vodoodolne zatretými hranami
Lepenie	EN 314-2 / tr. 3
Hustota	640–700 kg/m ³
Rozmerová tolerancia	EN 315
Emisia Formaldehydu	E1

Topoľová preglejka

Na všeobecné použitie v prípadoch ľahkého debnenia s menším počtom obrátok. Najčastejšie vyrábaná z ázijského topoľa.

Technické informácie:

Povrch	Hladká fenolformaldehydická fólia s hmotnosťou 120/ 120 g/ m ² s vodoodolne zatretými hranami.
Lepenie	EN 314-2 / tr. 3
Hustota	440–500 kg/m ³
Rozmerová tolerancia	EN 315
Emisia Formaldehydu	E1

PREGLEJKY S PROTIŠMYKOVOU FÓLIOU

Breza Multiplex

Na všeobecné použitie predovšetkým v rámci dopravného priemyslu a nákladových plôch na technické podlahy.

Technické informácie:

Povrch	Čelná strana s fenolformaldehydickou fóliou, zadná strana hladká, hmotnosť 145 / 120 g/m ² s vodoodolne zatretými hranami.
Lepenie	EN 314-2 / tr. 3
Hustota	640–700 kg/m ³
Rozmerová tolerancia	EN 315
Emisia Formaldehydu	E1

Eukalyptus Multiplex

Na všeobecné použitie predovšetkým v rámci betonáže. Celoeukalyptová preglejka multiplex sa vyznačuje skvelým pomerom cena / výkon a je použiteľná v stredne-zaťaženom debnení s uspokojivým počtom obrátok.

Technické informácie:

Povrch	Hladká fenolformaldehydická fólia s hmotnosťou 120/ 120 g/ m ² s vodoodolne zatretými hranami.
Lepenie	EN 314-2 / tr. 3
Hustota	550–600 kg/m ³
Rozmerová tolerancia	EN 315
Emisia Formaldehydu	E0 bez formaldehydu



Eukalyptus Multiplex

Na všeobecné použitie predovšetkým v rámci dopravného priemyslu a nákladových plôch, na technické podlahy. Preglejka sa vyznačuje dobrým pomerom cena / výkon so zvýšenou hmotnosťou protišmykovej fólie.

Technické informácie:

Povrch	Čelná strana s fenolformaldehydickou fóliou, zadná strana hladká, hmotnosť 145 / 120 g/m ² s vodoodolne zatretými hranami.
Lepenie	EN 314-2 / tr. 3
Hustota	550–600 kg/m ³
Rozmerová tolerancia	EN 315
Emisia Formaldehydu	E0 bez formaldehydu

Dodací poriadok - preglejky eukalyptus

Preglejky Eukalyptus surové vodoodolné

Kvalita	Hrúbka (mm)	Formát	
		1250 × 2500	2500 × 1250
BB/BB	3,6		510031
	6,5		510032
	9		510033
	12		510034
	15		510035
	18		510036
	21		510037
	24		510038
CP/CP	4	510039	
	6,5	510040	
	9	510041	
	12	510042	
	15	510043	
	18	510044	
	21	510045	

Preglejky Eukalyptus fóliované

Kvalita	Hrúbka (mm)	Formát	
		2500 × 1250	1500 × 3000
Hladká F/F 120/120 g/m ²	6,5	510016	
	9	510017	
	12	510018	
	15	510019	
	18	510020	510022
	21	510021	
Protišmyková F/W 240/120 g/m ²	9	510023	
	12	510024	510028
	15	510025	510029
	18	510026	510030
	21	510027	

Triedenie surových preglejok podľa kvality krycích vrstiev

Vzhľadová trieda	A alebo E	B (S) alebo I.	BB alebo II.	CP (C+, WG) alebo III.	C alebo IV.
Zdravé suky	Prakticky bez chýb	do 15 mm Ø, do 30 mm / m ² kumulatívne	do 35 mm Ø,* do 50 mm Ø	do 50 mm Ø,* do 60 mm Ø	Bez obmedzení
Nezdravé suky	-	6 mm, 2 / m ²	Ø 5 mm neopravené, Ø 10 mm opravené, 3 / m ² ,* Ø 25 mm opravené, 6 / m ²	40 mm	Dovoľuje sa
Trhliny	-	Kratšie ako: 1 / 10 dĺžka dosky, šírka 3 mm, 3 / m šírka dosky	Kratšie ako: 1 / 5 dĺžka dosky, šírka 5 mm / * 10 mm, 3 / m šírka dosky opravené	Kratšie ako: 1 / 3 dĺžka dosky (* 1 / 2), šírka 20 mm / * 15 mm, 3 / m šírka dosky neopravené	Dovoľuje sa*, šírka 25 mm
Sfarbenie dreva	-	Malý kontrast	Malý kontrast	Dovoľuje sa	Dovoľuje sa
Opravy dyhové	-	3 / m ² ,* 5 / m ²	6 / m ² ,* Neobmedzene	Neobmedzene	Neobmedzene
Prienik lepidla	-	Nedovolený	Malý	5 % plochy	Dovoľuje sa
Použitie	Prakticky nedostupné	Na transparentnú povrchovú úpravu	Na pigmentové povrchové úpravy	Konštrukčné účely	Konštrukčné a obalové dosky